



ESPECIALISTAS EN ASFALTOS

FICHA TÉCNICA

ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I

1. Descripción

Es un ligante hidrocarbonado resultante de la interacción fisicoquímica de polímeros con un cemento asfáltico, con lo cual se logran mejores propiedades reológicas, un mayor grado de adherencia, mayor resistencia al envejecimiento y menor susceptibilidad térmica.

2. Usos

Se utiliza en la construcción y conservación de carreteras. Normalmente en la elaboración de mezclas de tipo drenante.

3. Ventajas

- Disminuye la susceptibilidad térmica.
- Aumenta la cohesión interna.
- Mejora la flexibilidad y elasticidad.
- Mejora el comportamiento a la fatiga.
- Aumenta la adhesividad árido-ligante.
- Aumenta la resistencia al envejecimiento.

4. Precauciones y manejo

El producto se degrada y pierde sus propiedades fisicoquímicas cuando es calentado a temperaturas por encima del intervalo reportado para mezclado. Por esta razón, es importante realizar un control estricto de las temperaturas durante el proceso y mantener los instrumentos de medición calibrados y/o verificados.

5. Modalidad de venta

- GRANEL: Se despacha en carrotaques con capacidad de 33 toneladas.
- TAMBORES: Con capacidad de 200 Kg.

6. Especificación INVIAS

PROPIEDAD	UNIDAD	NORMA	MIN	MAX
Penetración (25°C, 100gr, 5s)	0.1mm	E-706	55	70
Punto de ablandamiento	°C	E-712	58	--
Ductilidad (5°C, 5 cm/min)	cm	E-702	--	--
Recuperación elástica a 25°C	%	E-727	15	--
Estabilidad almacenamiento Diferencia pto. ablandamiento	°C	E-726	--	5
Contenido de agua	%	E-704	--	0.2
Punto inflamación (Cleveland)	°C	E-709	230	--
ASFALTO RESIDUAL POST- RTFOT (E-720)				
Pérdida de masa por calentamiento	%	E-720	--	1.0
Penetración del residuo, en % de penetración asfalto original	%	E-706	65	--
Incremento del punto de ablandamiento	°C	E-712	--	10
Ductilidad (5°C, 5 cm/min)	cm	E-702	--	--


Ver curva reológica



ESPECIALISTAS EN ASFALTOS

FICHA TÉCNICA

ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I



	MIN	MAX
Temperatura de mezclado, °C	159	166
Temperatura de compactación, °C	146	151

NOTA: Es importante manejar el producto a las temperaturas de mezclado y compactación recomendadas en el reporte de calidad. La curva reológica de este producto se actualiza semanalmente y se reporta en el correspondiente Reporte de Calidad.

LA EMPRESA PRODUCE CEMENTOS ASFALTICOS TOMANDO COMO REFERENCIA LA ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA TÉCNICA Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS VERSIÓN 2013.

La información técnica y recomendaciones dadas en esta Ficha Técnica sobre el uso y manejo de nuestros productos, son en base a nuestra experiencia y los análisis llevados a cabo en laboratorio. El cliente es quien se hará responsable del adecuado manejo y la aplicación de los materiales, por tanto MPI Ltda no asume responsabilidad directa por los daños que se puedan derivar de las malas prácticas. Para mayor información el cliente puede contactar alguno de nuestros asesores técnicos.